





**Fotoluminiscenční PVC deska**

Kód produktu	Tloušťka (mm)	Velikost	Intenzita vyzařování (mcd/m²)		Doba vyzařování (min)	Barva ve dne	Vyzařovaná barva
			10 min	60 min			
PLE-PVC-Z-G100	1.2	1m X 1.2m	60	8	800		
PLE-PVC-Z-G150	1.2	Nebo	100	10	1200	Světle žlutá	Žluto zelená
PLE-PVC-Z-G200	1.2	0.5mX0.6m	210	29	2500		
PLE-PVC-Z-G300	1.3		300	35	3500		
PLE-PVC-Z-G350	1.6		500	68	5000		
PLE-PVC-Z-G500	1.5		650	90	8000		
PLE-PVC-Z-G150_b	0.6	1M*1.2M	100	10	1200		
PLE-PVC-M-B200	1.2	1M*1.2M	170	15	1800		

- 1) Jas záření je měřen dle standardu D65 po nasvícení světelným zdrojem o výkonu 1000LUX po dobu pěti minut.
- 2) Nestandardní rozměry, tloušťka či jiné úpravy produktů jsou možné na vyžádání; tyto úpravy budou naceněny dle konkrétních požadavků.
- 3) Desky mohou být na vyžádání zhotoveny v průhledné variantě.